

Свинцово-кислотные аккумуляторы **DELTA** серии **DTM L** являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в стекловолоконном сепараторе).

Серия **DTM L** относится к линейке **Long Life** со сроком службы до 12 лет. Благодаря широкому ассортименту и высоким эксплуатационным характеристикам, рекомендованы для применения в различных системах бесперебойного питания, в том числе требовательных электрических приборов (импортных насосов и котлов систем отопления), аварийного энергоснабжения, прочих электрических устройствах.



Конструкция батареи

Компонент	Полож. пластина	Отриц. пластина	Контейнер	Крышка	Клапан	Клеммы	Сепаратор	Электролит
Материал	Диоксид свинца	Свинец	ABS	ABS	Каучук	Свинец	Стекловолоконно	Серная кислота

Технические характеристики

Номинальное напряжение	12 В
Число элементов	6
Срок службы	10-12 лет
Номинальная емкость (25°C)	
10 часовой разряд (3,3 А, 1,8 В/эл)	33 Ач
5 часовой разряд (5,58 А, 1,75 В/эл)	27,9 Ач
1 часовой разряд (22,3 А, 1,6 В/эл)	22,3 Ач
Внутреннее сопротивление	
полностью заряженной батареи (25°C)	12 мОм
Саморазряд	3% емкости в месяц при 20°C


Рабочий диапазон температур

Разряд	-20~60°C
Заряд	-10~55°C
Хранение	-10~50°C
Макс.разрядный ток (25°C)	330 А (5с)
Циклический режим (2,40 - 2,45 В/эл)	
Макс.зарядный ток	9,9 А
Температурная компенсация	-30 мВ/°C
Буферный режим (2,20 - 2,27 В/эл)	
Температурная компенсация	-20 мВ/°C

Габариты


Длина, мм	195
Ширина, мм	130
Высота, мм	155
Полная высота, мм	168
Вес, кг	10,5

Сферы применения



Особенности

- ▲ Технология AGM позволяет рекомбинировать 99% выделяемого газа;
- ▲ Нет ограничений на воздушные перевозки;
- ▲ Соответствие требованиям UL;
- ▲ Эксплуатация в любом положении;
- ▲ Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- ▲ Продолжительный срок службы;
- ▲ Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- ▲ Низкий саморазряд;
- ▲ Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.






Разряд постоянным током, А (при 25°C)

В/эл-т	10мин	15мин	30мин	1 ч	3 ч	5 ч	10 ч	20 ч
1,60	69,3	57,1	32,6	22,3	9,08	6,3	3,36	1,81
1,65	65	54,1	31,3	21,9	8,97	6,25	3,35	1,79
1,70	60	51,4	30,4	21,2	8,45	6,15	3,32	1,78
1,75	56,1	47,8	29,4	20,3	8,25	5,58	3,31	1,76
1,80	51,4	44,8	28,8	19,8	8,18	5,5	3,3	1,75

Разряд постоянной мощностью, Вт (при 25°C)

В/эл-т	10мин	15мин	30мин	45мин	1 ч	2 ч	3 ч	5 ч
1,60	122	100	65,3	45,5	40,9	23,3	17,4	12,2
1,65	116	98,6	61,7	44,2	40,5	23,1	17,3	11,9
1,70	110	95,7	60	43,5	39,9	22,6	16,8	11,5
1,75	104	92	58	42,5	39,1	21,8	16	11,3
1,80	97,7	89	56	41,5	38,3	21	15,2	11

(Примечание) Приведенные выше данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3 контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.



Официальным представителем торговой марки DELTA является Группа компаний «Энергон».

Офисы компании «Энергон»:

Москва
+7 (495) 785 73 87
sales@energon.ru

Санкт-Петербург
+7 (812) 643 26 00
sales@spb.energon.ru

Новосибирск
+7 (383) 221 18 48
sales@nsk.energon.ru

Екатеринбург
+7 (343) 214 77 44
sales@ekb.energon.ru

Самара
+7 (846) 202 28 77
+7 (846) 202 28 99
sales@smr.energon.ru

Пермь
+7 (342) 257 03 94
sales@prm.energon.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 273 20 85
+7 (863) 273 20 81
sales@md.energon.ru

www.energon.ru