

# Ventura

## GPL 12-75



- Области применения: источники бесперебойного питания (ИБП), системы связи и телекоммуникаций, медицина, энергетические сети распределения, центры обработки данных, банки, загородные дома, котлы и насосы, охранно-пожарные системы, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, световые и звуковые системы оповещения, лодки и катера, солнечные батареи, ветрогенераторы.
- Технология AGM (Absorbent Glass Mat) - жидкий электролит впитан в стекловолоконный сепаратор.
- Клапан избыточного давления поддерживает внутри аккумуляторов необходимое давление для протекания реакции рекомбинации (коэффициент рекомбинации более 99%).
- Долив воды не требуется в течение всего срока службы.
- Возможен монтаж в горизонтальном и вертикальном положении.
- Установка на крышку не допускается.

### РАЗРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ, А (25°C)

| Конечное напряжение, В/блок | Время разряда |        |        |      |      |      |      |      |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
|                             | 10 мин        | 15 мин | 30 мин | 1 ч  | 3 ч  | 5 ч  | 10 ч | 20 ч |
| 10.2                        | 168           | 132    | 75     | 45.4 | 19.0 | 13.1 | 7.73 | 4.02 |
| 10.5                        | 159           | 125    | 71     | 44.7 | 18.6 | 12.9 | 7.65 | 3.99 |
| 10.8                        | 151           | 120    | 68     | 43.9 | 18.2 | 12.5 | 7.50 | 3.94 |

### РАЗРЯД ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТЬЮ, Вт/блок (25°C)

| Конечное напряжение, В/блок | Время разряда |        |        |     |     |     |      |      |
|-----------------------------|---------------|--------|--------|-----|-----|-----|------|------|
|                             | 10 мин        | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
| 10.2                        | 1864          | 1545   | 956    | 584 | 238 | 153 | 92.8 | 49.9 |
| 10.5                        | 1776          | 1472   | 910    | 570 | 231 | 150 | 91.7 | 49.4 |
| 10.8                        | 1692          | 1401   | 868    | 557 | 226 | 146 | 90.9 | 49.0 |





Примечание: приведены средние значения, полученные в течение трех циклов заряда/разряда  
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в связи с проводящимися мероприятиями по оптимизации типов

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов ведущих мировых марок

 **powerconcept**  
BATTERY SOLUTIONS

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Номинальное напряжение, В                                                     | 12                     |
| Срок службы, не менее, лет                                                    | 12                     |
| Номинальная емкость, C <sub>20</sub> до 1,75 В/эл, Ач                         | 79                     |
| Среднемесячный саморазряд, не более ...%                                      | 3                      |
| Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи, мОм                    | 5.8                    |
| Температура эксплуатации, °C                                                  | от -30 до +50          |
| Максимальный зарядный ток, А                                                  | 22.5                   |
| Напряжение заряда, В:<br>- режим постоянного подзаряда<br>- циклический режим | 13.6-13.8<br>14.1-14.4 |
| Вес (± 3%), кг                                                                | 23.2                   |



Тип вывода F6

ООО «Пауэрконцепт»  
Бесплатные звонки



Владивосток тел.: +7 423 253 31 19  
Самара тел.: +7 846 302 87 65

Симферополь тел.: +7 978 710 90 08  
Санкт-Петербург тел.: +7 812 320 98 77